

Untersuchungsbericht

Auftraggeber: Hans Buess
 KEWU AG
 3326 Krauchthal

Auftragsnummer: 271/18

Eingang: 31.10.2018

Ausgang: 08.11.2018

cc:

PSP-Nr.: S-9007-6-6-09

Anlage: KEWU AG

Art der Proben: Schlacke

Resultate							
Proben- bezeichnung:		Proben-Nr.:	TS Gew.-% Umluft 105°C bis Gewichtskonstanz	Fe Gew.-% TS Abscheidung mit Magnet	NE-Metall Gew.-% TS Sortierung		
Deponieschlacke 31.10.18		1/271/18	86.9	0.40	0.15		

Sachbearbeiter: T. Flura

Tel. direkt: 044 277 1127

Hitachi Zosen Inova AG
 Labor
 Hardturmstrasse 127
 CH-8005 Zürich

Zürich, den 08. November 2018